

**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ****ООО «Прогресс»**

Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул.
 Электродная, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635,
 ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru
 Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09



Руководитель лаборатории
 ИЛ ООО «Прогресс»

_____ А. М. Чернова

«24» Сентября 2026 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
(исследований)

№105378-ПРГ/26 от 24.09.2026

1.	Объект	Сетки стальные плетеные одинарные
2.	Заявитель	Общество с ограниченной ответственностью ТПФ «Бастион-Пром», Адрес: Россия, 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, шоссе Шекснинское, д. 13Л, офис 1, ИНН: 7610089250, ОГРН: 1107610004424
3.	Изготовитель	Общество с ограниченной ответственностью ТПФ «Бастион-Пром», Адрес: Россия, 152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, шоссе Шекснинское, д. 13Л, офис 1, ИНН: 7610089250, ОГРН: 1107610004424
4.	Основание для проведения исследований (анализа)	Заявка № 105378 от 13 Августа 2026 г.
5.	Дата запроса на получение материала для исследований (анализа)	14 Августа 2026 г.
6.	Дата получения материала для исследований (анализа)	25 Августа 2026 г.
7.	Дата проведения исследований (анализа)	28 Августа 2026 г.
8.	Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026
9.	Результаты	Таблица №1

Таблица №1


п/п	Наименование показателя	Показатели		Методы испытаний
		НД	Испытания	
1	Номер сетки	35	35	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026
2	Размер стороны ячейки сетки в свету, мм	35	35	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026
3	Диаметр проволоки, мм	2	2	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026
4	Предельное отклонение для среднего арифметического размера стороны ячейки, %, не более	+6	0	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026
5	Предельное отклонение угла ячейки от номинального, град., не более	+10	0	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026
6	Максимальная ширина, мм	2000	2000	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026
7	Предельное отклонение ширины, мм	-15	0	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026
8	Каждая спираль	Должна состоять из одной проволоки	Соответствует требованию	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026
9	Смежные спирали	Должны быть вплетены друг в друга всеми витками без пропусков	Соответствует требованию	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026
10	В сетке	Не должно быть перевернутых спиралей	Соответствует требованию	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026
11	Концы спиралей с обеих сторон сетки	Должны быть обрезаны и каждый конец в месте соединения должен быть загнут к своей спирали либо соединен с соседним методом перевивки в не менее 2,5 оборотов	Соответствует требованию	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026
12	Рулон	Должен состоять из одного куска сетки длиной не менее 5 м для сеток №№ 5-60 и не менее 3 м для сеток №№ 80, 100	Соответствует требованию	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026
13	Масса рулона, кг, не более	31	30,6	ТУ 25.93.13-005-68433437-2026

Заключение:

По результатам проведенных исследований (анализа): Сетки стальные плетеные одинарные, выпускаемые Обществом с ограниченной ответственностью ТПФ «Бастион-Пром», Адрес: Россия,

ИЛ ООО «Прогресс» Протокол испытаний (исследований) №105378-ПРГ/26 от 24.09.2026
152914, Ярославская обл., г. Рыбинск, шоссе Шекснинское, д. 13Л, офис 1, ИНН: 7610089250, ОГРН:
1107610004424, **соответствуют: ТУ 25.93.13-005-68433437-2026.**

Исполнитель


Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).

Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».

Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.